

PERE EPOXY ENJEKSİYON

PERE[®]

ENJEKSİYON MALZEMESİ

GENEL

Epoxy Enjeksiyon, reçine esaslı iki bileşenli bir malzemedir.

KULLANIM ALANI

Her türlü kargir ve beton çatlaklarının doldurulmasında enjeksiyon olarak kullanılır.

MALZEME

Birinci bileşen : Teneke ambalaj içinde renksiz epoxy likid.(A)

İkinci bileşen : Teneke ambalaj içinde renksiz sertleştirici. (B)

Kullanım oranları : Birinci bileşen / ikinci bileşen = 2 / 1

Başka bir deyimle 2 kg. Epoxy'e, 1 kg. sertleştirici karıştırılır.

UYGULAMA

Çatlak yüzey iyice temizlenir, kir, yağ, boya gibi malzemeler uzaklaştırılır. Çatlağın mümkün olduğu kadar kurutulması arzu edilir.

İki ölçü Epoxy, bir ölçü sertleştiricisi ile birinci bileşen kutusunda üniform bir kıvam elde edinceye kadar iyice karıştırılır. Bunun için normal bir mikser tercih edilir.

Çatlaklara 20 ila 50 cm. ara ile alüminyum borular tespit edilir. Boruların araları da Pere Rapid katkılı çabuk priz yapıcı çimento ile çatlakların üzeri örtülecek şekilde kapatılır.

Özel enjeksiyon pompasına veya kartuşa doldurulan karışım alttaki delikten başlamak üzere basılır, bir üst delikten taşmaya başlayınca, tekrar üst deliğe geçilir. Böylece devam edilerek çatlaklar doldurulur.

Takriben 8 saat sonra malzeme sertleşmiştir. Yüzey spatula veya bir taş motoru ile tekrar temizlenir ve düzeltilir.

DİKKAT

Epoxy'nin ele ve cilde sürülmemesine dikkat ediniz. Çalışırken muhakkak lastik eldiven kullanınız, buharını teneffüs etmeyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SARFIYAT	:	1 dm ³ hacim için 1,05 kg./lt.
RENK	:	Şeffaf
DEPOLAMA	:	Açılmamış orijinal ambalajlarda 12 ay (+5°C/+30°C arasına)
AMBALAJ	:	3 kg. set (A+B) A: 2 kg. - B: 1 kg.
YOĞUNLUK	:	1,05 kg./lt. (± 0,02 kg./lt.)
BETONA YAP.MUK.	:	3,5 N/mm ²

Önemli işlerde, taşıyıcı elemanların takviyesinde sorumlu mühendisinizin onayını alınız.

Uygulama için şirketimiz ile görüşebilirsiniz.

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr